



UAB "S.K.S."
www.baldams.lt
baldams@sk-s-uab.lt

Geologų g. 11, Vilnius
tel. 8 (5) 2104600; 8 (5) 2104604
faks. 8 (5) 2135276
uzsakymai.vilnius@sk-s-uab.lt

Kalantos g. 34, Kaunas
tel. 8 (37) 313996
faks. 8 (37) 311334
uzsakymai.kaunas@sk-s-uab.lt

Liepų g. 85, Klaipėda
tel. 8 (46) 313706
uzsakymai.klaipeda@sk-s-uab.lt

Homalight® S – daugiasluoksnė plokštė, kurią sudaro: viduje labai lengva medžio plaušų plokštė, o iš šonų 4 mm HDF HOMADUR® S plokštės.

Gamintojas: HOMANIT, Vokietija.

Homalight® S plokštės privalumai:

- lengva
- vienalytė medžiaga
- stabili
- paprastai apdirbami kraštai
- montavimo sistemoms nėra jokių apribojimų
- galimybė keisti formatus
- universalus paviršiaus apdirbimas
- galimas pjaustymas ir frezavimas
- ekologiškas produktas

Panaudojimo sritys:

- stalviršiai
- lentynos
- korpusai
- pertvarinės sienelės
- lubos

Apdirbimas:

Homalight® S apdirbama universalia technologija. Jei naudojamas presas, jis turi būti pritaikytas viduriniam sluoksniui. Kraštai turi būti apsaugoti nuo drėgmės poveikio ir smūgių.

Maksimali apdirbimo temperatūra: 100 °C

Maksimalus spaudimas: 0,5 kg/cm² (esant didesniai slėgiui galima deformacija).

Montavimas:

Montavimo įrangai specialių reikalavimų nėra.

Specifikacija:

Standartinis storis:	38 mm / 48 mm / 58 mm (išorinis sluoksnis 4 mm šlifluotas HDF)
Standartiniai matmenys:	2800 x 1220 mm (kiti matmenys pagal užsakymą)
Tankis:	38 mm: 330±30 kg/m ³ ; 48 mm: 310±30 kg/m ³ ; 58 mm: 290±30 kg/m ³
Leistinos standartinės formato nuokrybos:	± 2 mm / 1000 mm
Leistinos kampų nuokrypos:	± 2 mm / 1000 mm (imant per kraštinės ilgį)
Atsparumas spaudžiant statmenai plokštės plokštumai :	≥ 100 kPa
Storio tolerancija:	± 0,5 mm
Drėgnumas % :	7 ± 3
Formaldehido kiekis:	≤ E1/CARB

Vienetai pakuotėje: 38 mm – 28 vnt; 48 mm – 22 vnt; 58 mm – 18 vnt.

„S.K.S.“ sandėlio programoje 2800 x 1220 x 38 mm formatas. Kaina 43,20 Lt/m² + PVM.

Daugiau informacijos:

Vilniaus regiono vadybininkas Marius Zelionka tel. 8 698 73052 el.p.: marius@sk-s-uab.lt

Kauno regiono vadybininkė Jūratė Nemanienė tel. 8 640 25530 el.p.: juraten@sk-s-uab.lt

Klaipėdos regiono vadybininkas Darius Mlečka tel. 8 698 06416 el.p.: darius.m@sk-s-uab.lt